

# LNS 309L

## КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5.9/A5.9M : ER309  
 ISO 14343-A : S 23 12 L

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока из низкоуглеродистой аустенитной нержавеющей стали, предназначенная для сварки разнородных соединений

Рекомендуется для использования в сочетании с флюсами P2000 и P2007

## ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	TÜV	ABS	LRS
P2000S	X		X
P2007	X	X	X

## ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo
0.01	1.8	0.4	13.8	23.4	0.07

## ВИДЫ ПОСТАВКИ

Диаметр (мм)	2.0	2.4	3.2	4.0
Ед-ца: Каркасная кассета В415 весом 25 кг	X	X	X	X