

LNS 304L

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5.9/A5.9M : ER308L
 ISO 14343-A : S 19 9 L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока из низкоуглеродистой аустенитной нержавеющей стали для сварки стали типа 304L или, в некоторых случаях, типа 321

Рекомендуется для использования в сочетании с флюсами P2000 и P2007.

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	TÜV	ABS	LRS
P2000	X		
P2007	X	X	X

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo
0.015	1.8	0.4	20	10	0.1

ВИДЫ ПОСТАВКИ

	Диаметр (мм)	2.0	2.4	3.2	4.0
Ед-ца:	Каркасная кассета B415 весом 25 кг	X	X	X	X
	Каркасная кассета B785 весом 100 кг			X	