

# Св-10Х16Н25АМ6

## КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСТ : 2246-70  
ТУ : 1227-058-27286438-2007

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Применяется для автоматической и полуавтоматической сварки нержавеющей сталей в смеси защитных газов.  
Гарантирует стабильное горение дуги, обеспечивает образование надежных и аккуратных швов, стойких к образованию коррозии и выдерживающих высокие внешние нагрузки.  
Рядная намотка позволяет добиться стабильности размотки, снизить отходы проволоки и увеличить эксплуатационный срок оборудования.

## ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СВАРКИ



## ВИД ЗАЩИТЫ

Смесь 80% Ar + 20% CO<sub>2</sub>

Расход газа: 8-15 л/мин.

## ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

ФС ЭТАН, УкрСепро, НАКС (Ø 2 мм, 3 мм, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП)

## ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ, %

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo
0,08 – 0,12	1,0-2,0	≤0,6	≤0,018	≤0,025	15-18	24-27	5.5-7.0

## РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Диаметр, мм	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	3,0	4,0	5,0
D200	x	x	x	x	x				
K300	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K415						x	x	x	x
МП-100						x	x	x	x
Б-500						x	x	x	x
Бочка «Ариадна»									

\*Примечание: намотка проволоки диаметра 0,8 мм и 1,0 мм на D200 – послыная